

# ATLAS

Plâtre Natuel précis très dur pour dies - classe IV  
*Extra hard and accurate natural die stone - type IV*

## **DONNEES TECHNIQUES / Technical data**

Ratio de mélange E/P . 24 cc-25 cc —100 g

*Mixing rate*

Temps de malaxage sous vide . 60 sec.

*Vacuum mixing time*

Temps de gel . 5-6 min

*Working time*

Début de prise vicat . 11-15 min

*Vicat setting time*

Temps de démoulage . 40-45 min

*Removable after*

Expansion (2 h) . 0.12 %

*Setting expansion*

Résistance à la compression (1h) : 45 N/mm<sup>2</sup>

*Compressive strength*

Durete shore D : 85-90

*Shore D hardness*

## **AVANTAGES /Benefits**

- Thixotrope  
*thixotropy*
- bonne lisibilité des reliefs  
*Good legibility of details*
- Précis  
*Accurate*

## **PRESENTATION /Presentation**

Couleur : Miel—*honey*

*Color : gold wheat*

Conditionnement :

*Packaging*                    25 kg

## **REFERENCES**

ATL H25—Cartons de 25 kilos  
 25 kg carton boxes