

EUROPE

Plâtre dur universel, adapté pour le soclage et les antagonistes—classe III
universal dental stone , ideal for basement and soft models, - type III

DONNEES TECHNIQUES / Technical data

Ratio de mélange E/P . 31.-32 cc —100 g

Mixing rate

Temps de malaxage sous vide . 1 min

Vacuum mixing time

Temps de gel . 5– 6 min

Working time

Début de prise vicat . 11-15 min

Vicat setting time

Expansion (2 h) . 0.25 %

Setting expansion

Résistance à la compression (1h) : 30 N/mm²

Compressive strength

Durete shore D : 70-75

Shore D hardness

AVANTAGES /Benefits

- Fin et onctueux
fine and onctuous
- facile à travailler
easy to trim
- choix de couleurs
choice of colors

PRESENTATION /Presentation

Couleur : rose—jaune—vert—bleu—blanc-
gris

*color : pink—yellow—green— blue -white ,
grey*

Conditionnement : carton 25 kg

Packaging 25 kg carton box

REFERENCES

EUR P25 - rose

EUR Y25— jaune

EUR G25 – vert

EUR B25 – bleu

EUR W25 – blanc

EUR Gr25 - gris

ULTIMA
l'innovation en laboratoire

ZA La Suzerolle—49140 Seiches sur le Loir -
Tél (33)2.41.18.09.88 - Fax (33)2.41.18.09.87
Email : ultima.lp@wanadoo.fr

LAFARGE
PRESTIA