

# KRYPTON

**KRYPTON** plâtre naturel très résistant de classe IV - son grain très fin permet une excellente définition des détails - Il est recommandé pour les modèles et les dies qui nécessitent un état de surface extrêmement lisse .

*4 th class gypsum highly fine and resistant - recommended for models and dies providing a smooth surface*

## DONNEES TECHNIQUES / Technical data

Ratio de mélange E/P ..... 20-21 cc—100 g  
*Mixing rate*  
 Temps de malaxage sous vide . 1 min  
*Vacuum mixing time*  
 Temps de gel ..... 3- 4 min  
*Working time*  
 Début de prise vicat ..... 10 -12 min  
*Vicat setting time*  
 Temps de démoulage ..... 40-45 min  
*Removable after*  
 Résistance à la compression (1h) : 65-70N/mm<sup>2</sup>  
*Compressive strength*  
 Expansion (2 h)..... 0.09 %

## AVANTAGES /Benefits

- Grain très fin  
*very fine powder*
- Grande précision des détails  
*Extra accuracy of details*
- Thixotrope  
*Thixotropic properties*

## PRESENTATION /Presentation

Couleur : Ambre jaune  
*Color : yellow amber*  
 Conditionnement : 6 kg - ( 2 x 3 kg)  
*Packaging*                      18 kg ( 6 x 3 kg )

## REFERENCES—references

KRYP18—cartons de 6 sachets aluminium de 3 kg  
 18 kg - *boxes of 6 aluminium bags of 3 kg*  
 KRYP6— cartons de 2 sachets aluminium de 3 kg  
 6 kg - *boxes of 2 aluminium bags of 3 kg*

**ULTIMA**  
*l'innovation en laboratoire*

ZA La Suzerolle—49140 Seiches sur le Loir -  
 Tél (33)2.41.18.09.88 - Fax (33)2.41.18.09.87  
 Email : ultima.lp@wanadoo.fr

**LAFARGE**  
**PRESTIA**