

LYKA

Plâtre liquide pour soclage des modèles—Type III
hard liquid stone recommended for basements -type III

DONNEES TECHNIQUES / Technical data

Ratio de mélange E/P . 30 cc —100 g
Mixing rate
 Temps de malaxage sous vide . 1 min
Vacuum mixing time
 Temps de gel . 5– 6 min
Working time
 Début de prise vicat . 11-15 min
Vicat setting time
 Temps de démoulage . 40-45 min
Removable after
 Expansion (2 h) . 0.09 %
Setting expansion
 Résistance à la compression (1h) : 35 N/mm²
Compressive strength

AVANTAGES /Benefits

- Facile d'emploi
Easy to use
- Précis
Accurate
- Résistant
resistant

PRESENTATION /Presentation

Couleur : jaune - vert—rose—bleu clair —
 bleu foncé -blanc ,sanguine , gris
*Color : yellow, green , pink , light blue ,
 white , deep blue,Red chalk , grey*
 Conditionnement : 25 kg
Packaging

REFERENCES

LYK25 G— vert
 LYK25 P— rose
 LYK25BC— bleu clair
 LYK25BF— bleu foncé
 LY25Y— jaune
 LYK25S— sanguine
 LYK25GR—gris

cartons de 25 kg
25 kg cartons box