

NOVADUR

Plâtre très résistant , spécialement conçu pour les travaux de châssis métalliques—classe IV

High quality hard stone specially designed for metal frameworks—type IV

DONNEES TECHNIQUES / Technical data

Ratio de mélange E/P . 24-25 cc —100 g

Mixing rate

Temps de malaxage sous vide . 1 min

Vacuum mixing time

Temps de gel . 5– 6 min

Working time

Début de prise vicat . 11-15 min

Vicat setting time

Temps de démoulage . 40-45 min

Removable after

Expansion (2 h) . 0.15 %

Setting expansion

Résistance à la compression (1h) : 50 N/mm²

Compressive strength

Durete shore D : 85-90

Shore D hardness

AVANTAGES /Benefits

- grande résistance à l'abrasion
extra hard resistance
- haute précision
High precision of reproduction
- facile à tailler
easy to trim

PRESENTATION /Presentation

Couleur : abricot—blanc

Color : apricot—white ,

Conditionnement : 25 kg

Packaging

REFERENCES

NDA 25 - cartons de 25 kg

25 kg cartons box

NDW 25 — cartons de 25 kg

25 kg cartons box

ULTIMA
Innovation en laboratoire

ZA La Suzerolle—49140 Seiches sur le Loir -
Tél (33)2.41.18.09.88 - Fax (33)2.41.18.09.87
Email : ultima.lp@wanadoo.fr

LAFARGE
PRESTIA