

OMEGA

Plâtre dentaire Type II - Travaux ordinaires

OMEGA plâtre dentaire industrie conçu pour les travaux ordinaires, modèles d'étude et soclage - Type II .

Données techniques

- ▶ Ratio de mélange E/P : 45-50 cc—100 g
- ▶ Temps de malaxage mécanique sous vide : 1 mn
- ▶ Temps de gel : 4-5 mn
- ▶ Début de prise vicat : 10-13 min
- ▶ Expansion de prise (2h) : 0.3 %
- ▶ Résistance à la compression (1h) : 15Mpa
- ▶ Dureté shore D : 70-75

Présentation

- ▶ Couleur : blanc cassé
- ▶ Conditionnement : carton de 24 kg
- ▶ Code article : OMEGA24

Références techniques

- ▶ Documents normatifs : AFNOR NF EN ISO 6873
- ▶ Conservation : 18 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité