

UNIVERS

*Plâtre est un plâtre naturel blanc
Type II*

Univers est un plâtre naturel blanc adapté pour les travaux ordinaires et les mises en moufle - type III

Données techniques

- ▶ Ratio de mélange E/P : 40-45 cc—100 g
- ▶ Temps de malaxage mécanique sous vide : 60 sec
- ▶ Temps de malaxage mécanique sous vide : 60 sec
- ▶ Temps de gel : 5-6 mn
- ▶ Début de prise vicat : 11-15 mn
- ▶ Temps de démoulage : 40-45 mn
- ▶ Expansion de prise (2h) : 0.30 %
- ▶ Résistance à la compression (1h) : 60 N/mm²
- ▶ Dureté shore D : 65

Points forts

- ▶ onctueux
- ▶ Facile à démouler
- ▶ Résistant à la température

Références techniques

- ▶ Documents normatifs : AFNOR NF EN ISO 6873
- ▶ Conservation : 18 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité

Présentation

- ▶ Couleur : Blanc
- ▶ Conditionnement : pack de 24kg (2 x 12 kg)
- ▶ Code article : UNI24000

Fabrication française



ULTIMA Commercial & Usine • ZA la Suzerolle • F-49140 Seiches sur le Loir
Tel +33 (0)2 41 18 09 88 • Fax +33 (0)2 41 18 08 87 • ultima.lp@wanadoo.fr

ULTIMA
Plâtres & Minéraux